

**Description:** Polyvinyl Chloride Homopolymer having medium molecular weight, proceduced by Suspension Polymer process. *(PVC có trọng lượng phân tử trung bình, được sản xuất theo phương pháp huyền phù)*  
*(Diễn giải)*

**Technical Data (Thông số kỹ thuật):**

Property (Tính chất)	Test method (Phương pháp phân tích)	Unit (Đơn vị)	Specification (Đặc điểm kỹ thuật)	Typical Value (Giá trị tiêu biểu)
K-value (Giá trị K)	ISO 1628 - 2	-	65-67	66.2 - 66.5
Apparent Bulk Density (Thể tích khối)	ISO 60	g/ml	0.55-0.63	0.58 - 0.59
Volatile Matter (Độ ẩm)	ASTM D 3030-00	wt %	0.3 max (Lớn nhất)	< 0.3
Sieve Analysis (Phân tích trên sàng)				
- Retained on 250 micron (Giữ lại trên sàng 250 μm)	ASTM D 1921-01	%	2.0 max (Lớn nhất)	0.2
- Retained on 75 micron (Giữ lại trên sàng 75 μm)		%	90.0 min (Nhỏ nhất)	> 90
Impurities and Foreign Matter (Black-Brown-Rust) (Chất bẩn và vật lạ Điểm đen- nâu - rỉ sắt)	ISO 1625	Point/100ml (Điểm/100ml)	A - D*	A

\* Quality classification of PVC resin by Impurity and Foreign matter (Phân loại chất lượng nhựa PVC theo chất bẩn và vật lạ).

**Recommended Applications (Áp dụng được đề nghị):** .....

Extrusion (Ép đùn) - Rigid products, rigid pipes, rigid profiles.  
*(Sản phẩm định hình cứng, ống cứng, khung cửa các loại, nẹp)*

**Standard Packaging (Quy cách đóng gói):** .....

Paper Bag (Bao giấy): 25 kg  
 Flexible Bag (Bao túi): 800 kg  
 Tank car (Xe bồn):

**NOTE (Ghi chú):** Specificatiuon Values are subject to change without prior notification. Typical Values are given in good faith without warranty of guarantee expressed or implied. *(Đặc điểm kỹ thuật là đề mục mà giá trị thực tế có thể thay đổi trong đó mà không cần thông báo trước. Giá trị đặc trưng được cho với thiện ý mà không có sự đảm bảo hoặc ngụ ý đảm bảo)*

**TPC VINA PLASTIC AND CHEMICAL CORP., LTD.**

HCM Office: R. 901 Harbour View Tower, 35 Nguyen Hue St., Dist 1, HCM City, Vietnam  
 Hanoi Branch: R.203 V-Tower, 649 Kim Ma St., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam  
 Factory: Go Dau IZ, Long Thanh, Dong Nai Province, Vietnam

Tel: 84-8-38234730 Fax: 84-8-38234725  
 Tel: 84-4-37661568 Fax: 84-4-37661569  
 Tel: 84-61-3841461 Fax: 84-61-3841460





\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

.....

.....

